

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
LOFT

I. Właściwości ekoskór

- Ekoskóra - skóra ekologiczna, oddychająca, warstwa wierzchnia wykonana w 100% z poliuretanu.
- Cechą charakterystyczną jest różnorodność struktur (w zależności od kolekcji: 3D, mat, antic, pearl shine).
- Na podkładzie umieszczony symbol „FR” – gwarantowany znak jakości wszystkich ekoskór Fargotex.
- Z uwagi na uwarunkowania technologiczne i techniczne procesu produkcji mogą wystąpić różnice w odcieniach poszczególnych partii produkcyjnych.
- Dane karty technicznej produktu dotyczą materiału nie posiadającego właściwości FR.

II. Dane techniczne

| SKŁAD / COMPOSITION | |
|---------------------|--|
| Strzyża: | 65% poliuretan, 21% poliester, 14% bawełna |

| WŁAŚCIWOŚĆ | WYNIK | METODA BADAŃ | SKALA | | | | KATEGORIA |
|---|---|----------------|------------------------------|-------|-------|-------|-----------|
| | | | POZIOM WYMAGAŃ DLA KATEGORII | | | | |
| | | | A | B | C | D | |
| Gramatura / Weight | 420 g/m ² ± 20g/m ² | | | | | | |
| Szerokość / Width | 137 ± 2 cm | | | | | | |
| Grubość / Thickness | 0,9 mm ± 0,05 mm | | | | | | |
| Test Martindale | > 50 000 | ISO 12947-2 | ≥45 | 25-40 | 10-20 | x | A |
| Odporność na tarcie / Colour fastness test | na sucho >4 | EN ISO 105 X12 | ≥ 4-5 | 4 | 3-4 | x | B/A |
| | na mokro >4 | | ≥ 3-4 | 3 | 2-3 | x | |
| Wytrzymałość na rozdarcie / Tear strength | osnowa 30 N | ISO 13937-3 | ≥ 40 | ≥ 30 | ≥ 25 | ≥ 20 | B/A |
| | wątek 50 N | | | | | | |
| Wytrzymałość na rozciąganie / Tensile strength | osnowa 450 N | ISO 13934-1 | ≥ 600 | ≥ 400 | ≥ 350 | ≥ 250 | B/C |
| | wątek 350 N | | | | | | |
| Odporność na światło / Colour fastness to light | >4 | EN ISO 105 B02 | ≥ 6 | ≥ 5 | ≥ 4 | x | >C |

III. Zastosowanie

- Materiał przeznaczony do mebli z funkcją, na stałe tapicerowanych, mebli mieszkaniowych (sofy, krzesła itp.), mebli kontraktowych (hotele, restauracje, biura, itp.), elementów dekoracyjnych (poduszek, wzglów).
- Materiał powinien być dobrany do rodzaju produktu i miejsca użytkowania.
- Materiały obciowe powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem. Przy wyborze materiału należy brać pod uwagę techniczne właściwości produktu. Fargotex Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwy dobór i użytkowanie materiału.
- Podczas przestawiania mebla lub elementów zestawu, kategorię nie należy chwycić za obicie lub jego luźne elementy (poduchy), gdyż może to spowodować nieodwracalne odkształcenie lub rozdarcie materiału obciowego.
- Unikać narażania tapicerki na mocne, punktowe napięcia (np. skakanie po meblu), których skutkiem mogą być rozjęcia, rozdarcia lub prucie szwów oraz wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
- Materiał należy chronić przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych (np. deszcz, mróz) oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, ponieważ grozi to zniszczeniem tkaniny tapicerskiej (np. trwałe odbarwienie, pęknięcie itp.).
- Nie umieszczać materiału w odległości mniejszej niż 1,5 m od czynnych źródeł ciepła, takich jak grzejniki, kuchenki, piece, kominki itp.
- Wszystkie meble tapicerowane należy równomiernie użytkować, aby naturalne odkształcenie tapicerki następowało w jednakowym stopniu w obrębie całego mebla. Wskazane jest wygładzanie powierzchni siedzeń i oparcie bezpośrednio po użytkowaniu, aby zmniejszyć naturalną skłonność do pofałdowań i marszczenia materiałów tapicerskich pod wpływem długotrwałego obciążenia, oddziaływania ciepłoty i wilgotności ciała (pofałdowania i marszczenie materiału tapicerskiego nie są wadą, lecz naturalnym zachowaniem, im większa powierzchnia zatapicerowana, tym większa skłonność do tworzenia się zmarszczek i fałd).
- Należy bezwzględnie unikać kontaktu materiałów tapicerskich w jasnych kolorach z tkaninami, które mogą „puszczać” barwnik (np. jeansy, ubrania, koce i poduszki w intensywnych kolorach) ponieważ grozi to trwałym zafarbowaniem tapicerki (nie jest to wada materiałów tapicerskich). Jednocześnie należy pamiętać, że meble wykonane z materiałów w intensywnych kolorach (między innymi czerwień, granat, brąz) również w początkowej fazie użytkowania mogą puszczać barwnik, co jest naturalną cechą tkanin barwionych całościowo i należy unikać siadania na nich w jasnych ubraniach.

IV. Przechowywanie i transport

- Przy rozpakowywaniu nie należy używać ostrych narzędzi, gdyż może to spowodować uszkodzenie tkaniny.
- W wyniku transportu po rozpakowaniu mogą wystąpić nieregularne fałdy i zagniecenia materiału, które są uznawane za naturalne zjawisko.
- By uniknąć zagniecenia i zmarszczenia materiału należy bezwzględnie transportować i przechowywać w pozycji poziomej.

V. Szycie

- Rodzaj szycia musi być dostosowany do odpowiedniego modelu sofy.
- UWAGA: Przed każdym szyciem materiału należy przeprowadzić próbę, mającą na celu dobranie najbardziej odpowiedniego szwu oraz igły do rodzaju materiału, jak i bryły mebla.

VI. Reklamacja nie są objęte

- Zabrudzenia, efekty niewłaściwych prób czyszczenia, jak również szkody spowodowane przez uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku niewłaściwego bądź nieostrożnego przewozu, przenoszenia mebli, montażu oraz użytkowania, jak również po zdarzeniach losowych i innych okoliczności niezależnych od Gwaranta.
- Wady i uszkodzenia, w wyniku których obniżono cenę wyrobu.
- Cechy typowe dla materiałów obciowych wskazane w pkt. I, II, III i IV karty technicznej produktu.
- Braki ilościowe stwierdzone po 1 dniu dostawy.
- Zmiany zachodzące neutralnie w wyniku eksploatacji mebla.
- Zróżnicowane zużycie spowodowane nierównomierną eksploatacją poszczególnych powierzchni.
- Zafarbowanie wynikające z charakterystyki materiałów o nietrwałej kolorystyce, sztucznie barwionych np. jeans, sztruks.
- Różnice w odcieniach poszczególnych partii produkcyjnych.
- Niezastosowanie się do instrukcji szycia.