



CHARME

TKANINA SZENILOWA
CHENILLE FABRIC



SKŁAD COMPOSITION	62% cotton, 17% polyacrylonitrile, 13% viscose 8% poliester
SZEROKOŚĆ WIDTH	140 cm $\pm$ 2 cm
GRAMATURA WEIGHT	615 g/m ² $\pm$ 5%
TEST MARTINDALE'A MARTINDALE ABRASION	35 000 cycles
PRZESUWALNOŚĆ NITEK SEAM SLIPPAGE	warp 2 mm weft 1 mm
ODPORNOŚĆ NA TARCIE COLOR FASTNESS STRENGHT	dry 4 wet 5
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE TEAR STRENGHT	warp 158 N weft 267 N
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE TENSILE STRENGHT	warp 862 N weft 1036 N
PILING PILLING	4
TRUDNOPALNOŚĆ FIRE RETANDANT	BS 5852: PART 1: 1979, SOURCE 0 (CIGARETTE)
ZASTOSOWANIE USAGE	
CZYSZCZENIE CLEANING	

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

Colour shades may slightly vary from dye-lot to dye-lot.



FARGOTEX