



ESTIVO

TKANINA
WOVEN FABRIC



SKŁAD COMPOSITION	40% cotton, 25% viscose, 20% acrylic, 10% linen, 5% polyester
SZEROKOŚĆ WIDTH	140 cm ± 2 cm
GRAMATURA WEIGHT	548 g/m ² ± 5%
TEST MARTINDALE'A MARTINDALE ABRASION	35 000 cycles
PRZESUWALNOŚĆ NITEK SEAM SLIPPAGE	warp 2-3 mm weft 2-3 mm
ODPORNOŚĆ NA TARCIE COLOR FASTNESS STRENGHT	dry 4/5
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE TEAR STRENGHT	warp 25 N weft 80 N
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE TENSILE STRENGHT	warp 2150 N weft 612 N
PILING PILLING	4
TRUDNOPALNOŚĆ FIRE RETANDANT	BS 5852: PART 1: 1979, SOURCE 0 (CIGARETTE)
ZASTOSOWANIE USAGE	
CZYSZCZENIE CLEANING	

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

Colour shades may slightly vary from dye-lot to dye-lot.



FARGOTEX