



FIORE

TKANINA SZENIŁOWA
CHENILLE FABRIC



SKŁAD COMPOSITION	40% viscose, 20% linen, 20% acrylic, 10% cotton, 10% polyester
SZEROKOŚĆ WIDTH	140 cm ± 2 cm
GRAMATURA WEIGHT	602 g/m² ± 5%
TEST MARTINDALE'A MARTINDALE ABRASION	25 000 cycles
PRZESUWALNOŚĆ NITEK SEAM SLIPPAGE	warp 4-5 mm weft 1-2 mm
ODPORNOŚĆ NA TARCIE COLOR FASTNESS STRENGHT	dry 4/5
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE TEAR STRENGHT	warp 174 N weft 72 N
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE TENSILE STRENGHT	warp 1126 N weft 1577 N
ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO COLOUR FASTNESS TO LIGHT	5
PILING PILLING	4
TRUDNOPALNOŚĆ FIRE RETANDANT	BS 5852: PART 1: 1979, SOURCE 0 (CIGARETTE)
ZASTOSOWANIE USAGE	
CZYSZCZENIE CLEANING	    

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

Colour shades may slightly vary from dye-lot to dye-lot.

