



RITORNO

TKANINA BOUCLÉ
BOUCLÉ FABRIC



SKŁAD COMPOSITION	10% cotton, 5% linen, 10% polyester, 75% acrylic
SZEROKOŚĆ WIDTH	140 cm ± 2 cm
GRAMATURA WEIGHT	625 g/m ² ± 5%
TEST MARTINDALE'A MARTINDALE ABRASION	35 000 cycles
PRZESUWALNOŚĆ NITEK SEAM SLIPPAGE	warp 4-5 mm weft 1-2 mm
ODPORNOŚĆ NA TARCIE COLOR FASTNESS STRENGHT	dry 4/5
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE TEAR STRENGHT	warp 110 N weft 175 N
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE TENSILE STRENGHT	warp 800 N weft 1200 N
ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO COLOUR FASTNESS TO LIGHT	5
PILING PILLING	3/4
TRUDNOPALNOŚĆ FIRE RETANDANT	BS 5852: PART 1: 1979, SOURCE 0 (CIGARETTE)
ZASTOSOWANIE USAGE	  
CZYSZCZENIE CLEANING	    

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

Colour shades may slightly vary from dye-lot to dye-lot.

