



SENTIR

TKANINA BOUCLÉ
BOUCLÉ FABRIC



SKŁAD COMPOSITION	34% polyacrylonitrile, 33% poliester, 21% viscose, 12% cotton
SZEROKOŚĆ WIDTH	140 cm ± 2 cm
GRAMATURA WEIGHT	540 g/m² ± 5%
TEST MARTINDALE'A MARTINDALE ABRASION	25 000 cycles
PRZESUWALNOŚĆ NITEK SEAM SLIPPAGE	warp 1 mm weft 3 mm
ODPORNOŚĆ NA TARCIE COLOR FASTNESS STRENGHT	dry 4 wet 5
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE TEAR STRENGHT	warp 150 N weft 120 N
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE TENSILE STRENGHT	warp 450 N weft 766 N
PILING PILLING	4/5
TRUDNOPALNOŚĆ FIRE RETANDANT	BS 5852: PART 1: 1979, SOURCE 0 (CIGARETTE)
ZASTOSOWANIE USAGE	
CZYSZCZENIE CLEANING	    

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

Colour shades may slightly vary from dye-lot to dye-lot.

