



REGGIO

TKANINA BOUCLÉ
BOUCLÉ FABRIC



SKŁAD COMPOSITION	37% polyacrylonitrile, 31% poliester, 22% cotton 10% viscose
SZEROKOŚĆ WIDTH	140 cm ± 2 cm
GRAMATURA WEIGHT	530 g/m ² ± 5%
TEST MARTINDALE'A MARTINDALE ABRASION	25 000 cycles
PRZESUWALNOŚĆ NITEK SEAM SLIPPAGE	warp 1 mm weft 3 mm
ODPORNOŚĆ NA TARCIE COLOR FASTNESS STRENGHT	dry 4 wet 5
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE TEAR STRENGHT	warp 116 N weft 110 N
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE TENSILE STRENGHT	warp 490 N weft 780 N
PILING PILLING	3/4
TRUDNOPALNOŚĆ FIRE RETANDANT	BS 5852: PART 1: 1979, SOURCE 0 (CIGARETTE)
ZASTOSOWANIE USAGE	
CZYSZCZENIE CLEANING	

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

Colour shades may slightly vary from dye-lot to dye-lot.



FARGOTEX